

性質・タイプ

グレード	代表的性質						エマルジョンの タイプ
	全固形分 (%)	pH	BF粘度* (mPa・s)	ポリマー ガラス 転移温度 (Tg) (°C)	タイプ	種類	
□-デックス	50	10.5	120	-50	SBR	ポリマー改質I型	-
□-デックス U-II	50	10	50	-50	SBR	ポリマー改質I・II型兼用	カルボキシ 変性タイプ
□-デックス HS	50	9.9	1,000	-55	SBS 再乳化	ポリマー改質H型	-
□-デックス KIII	48	10.5	35	-45	SBR	改質アスファルト乳剤	-

* : 粘度測定条件:60rpm